UYGULAMA UYARILARI

CELLO® UYGULAMA-/DEPOLAMA UYARILARI

Güvenli bir yapıştırma için gereken koşullar	Kendinden yapışkanlı bütün malzemelerde taşıyıcının yüzeyinin temiz, pürüsüz, kuru olması ve yüzeyde katı, sıvı, toz, solvent ve diğer ayırıcı maddelerin bulunmaması önemlidir.
Yapışkan zemin temizliği	Bunun için temizlik malzemesi olarak, kullanılmış, yani katı ya da sıvı yağ içermeyen özel benzin EXXSOL DSP 60/95S ve pamuklu bir bez kullanılmasını tavsiye ederiz. Taşıyıcı malzeme, temizlikten sonra kuru bir bezle silinmeli ve iyice havalandırılmalıdır (en az 30 dakika). Plastik yüzeyler ya da cilalı yüzeyler temizlenirken temizlik öncesinde yüzeyin söz konusu temizlik malzemesini tolore edip etmediği test edilmelidir.
Yapıştırma	Örtücü malzemeyi kaldırdıktan sonra kendinden yapışkanlı ürün esnetilmeden ve gerilmeden yapıştırılmalı ve ardından (en iyisi bir rulo kullanmaktır) taşıyıcıyı üzerine bütün yüzey boyunca ve eşit olarak basınç uygulanarak kalıcı bir şekilde tutturulmalıdır. Yapıştırıcıda hava kabarcıklarının, az yapışmış noktalarının ve kirlerin bulunmamasına dikkat edilmelidir (örneğin pamuklu eldiven kullanılabilir). Optimal işleme sıcaklığı +18°C ile +30°C arasındadır. Yapışma sonucu ortaya çıkan bileşik ürün üzerine mekanik yüklenme ancak yaklaşık 2 saatlik bir bekleme süresinin ardından yapılabilir. +10°C caltında ve +30°C cüzerinde termik yükleme için ise 24 saat beklenmelidir.
Cilall metal yüzeyler üzerine yapıştırma	Yapıştırma işleminden önce cila üreticisi tarafından belirtilen kuruma süresine uyulduğundan emin olunmalıdır. Bu husus kısmi yüzeyler üzerine uygulanan takviye cila ve düzeltme işlemlerinde de geçerlidir.
Örneğin galvanize çelik saclar gibi işlenmemiş metal yüzeyler üzerine yapıştırma	Yüzey üzerine yapışabilecek çekme ve lehim yağları temizlenmelidir. Yapışma zemininin temizliği başlıklı bölüme bakınız.
Plastik üzerine yapıştırma	Plastik üzerine yapıştırılacak olduğunda önce bir test yapılarak plastik yüzeyde örneğin yumuşatıcı ya da ayırıcı madde gibi yapışkan yüzeye geçebilecek ve bu yüzeyi tahrip edebilecek ya da yumuşatabilecek unsurlar bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
Mekanik tespit	Kendinden yapışkanlı palet ürünleri, parçalar kesilmeden önce açılmalıdır. Bunun için yapışkan örtüsünün bütünpalet boyunca havaya kaldırılması ve yeniden yerleştirilm si gerekir. Bu, kesilen parçaların yapıştırma işleminden önce büzülmesine engel olur. Bu kesilen parçaların yapışkandan küçülmesini engeller.
Depolanabilirlik	Malzeme depolama alanına ulşatıktan sonra (+15°C ile +30°C) öncellikle direk güneş ışınına maruz kalmamalı daha sonrasında ise : ► Kendinden yapışkanlı malzemeler (SK): max. 6 ay ► Ağır folyo Cello® SBF: max. 3 ay
Depolama	Bütün keçe ürünlerimiz > 20 mm (Cello® F700, F800) dikey olarak depolanmalıdır
Kendinden yapışkanlı paletlerin açılması	Kendinden yapışkanlı palet ürünleri, parçalar kesilmeden önce açılmalıdır. Bunun için yapışkan örtüsünün bütün palet boyunca havaya kaldırılması ve yeniden yerleştirilmesi gerekir. Bu, kesilen parçaların yapıştırma işleminden önce büzülmesine engel olur. Bu kesilen parçaların yapışkandan küçülmesini engeller.
Yangın testlerinin geçerliliği SK malzemeleri için	Kendinden yapışkanlı malzemeler söz konusu olduğunda, montaj sırasında maskeleme filmi veya maskeleme kağıdı çıkarılmalı ve ürünün tüm yüzeyi yapıştırılmalıdır. Aksi takdirde, veri sayfasında listelenen yangın davranışı geçerli değildir.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Tüm bilgiler ortalama olup bilgimiz dahilinde en iyi şekilde sunulmaktadır. Ancak bunlar bağlayıcı olmayıp, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere her türlü zarar ve dezavantajdan doğan sorumluluğu hiçbir şekilde ortadan kaldırır. Alıcının kendi test ve muayenelerini yapması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.

CELLOFOAM

CELLO® INSTRUCTIONS FOR STORAGE AND USE

Preconditions for reliable adhesion	*For the application of all self-adhesive materials, the supporting surface has to be clean, smooth, dry and free from grease, oil, dust, solvents, and other release agents.*
Cleaning of the supporting surface	*The supporting surface should be cleaned with cotton cloths and dry-cleaning naphtha. It is recommended to use fresh naphtha EXXSOL DSP 60/95S, i.e. not yet contaminated with oil or grease. The supporting surface must be wiped dry afterwards and allowed to air for at least 30 minutes. In the case of plastic supporting materials or varnished surfaces, compatibility with the cleaning agent must be tested beforehand.*
Application	*Once the protective paper is removed, the self-adhesive product is to be placed without tension or stretching and then fixed permanently to the entire surface with uniform pressure, which can best be obtained by using a roller. Please make sure to avoid air inclusion, areas of weak adhesion and contamination of the adhesive agent. It is recommended to wear cotton gloves.* *The ideal temperature for processing is between +18°C and +30°C. After fixation of the material, the adhesive should be given sufficient time to set. No mechanical strain should be put upon the adhesion for approx. 2 hours, and the applied material should not be exposed to temperatures under +10°C or over +30°C for 24 hours.*
Application of self-adhesive material to varnished metal surfaces	*Make sure that the varnish has been allowed the recommended drying time. This waiting time must also be respected when the surface has only been mended or covered with an additional layer of varnish.*
Application to untreated metal surfaces, e.g. electroplated steel sheeting	*Any grease (e.g. soldering grease) has to be removed. Please refer to the paragraph "Cleaning of the supporting surface".*
Application to plastic surfaces	*When the acoustic material is to be applied to a plastic surface, certain components of the plastic material (softening or release agents) may migrate and soften or destroy the self-adhesive backing of the acoustic foam. Please ascertain compatibility by preliminary testing.*
Mechanical fixation	*Additional mechanical fixation points are recommended for all applications where a regular adhesive fixation is not sufficient, e.g. because of the heavy weight of thick acoustic material, the specific nature of the supporting surface, elongation or other unusual strains as well as special safety requirements.*
Storage	*Shelf life of Cellofoam materials stored in dry, closed rooms (at +15°C to +30°C) and without exposure to direct sunlight:* *►Materials with self-adhesive backing (SK): max. 6 months* *►Cello® SBF heavy layers: max. 3 months*
Storage	*Sheets of all our products made from non-wovens > 20 mm (Cello® F500, F700, F800) need to be stored in vertical position.*
Tension relief for sheets with self-adhesive backing	*Sheets with self-adhesive backing must undergo a tension relief procedure before any pieces can be cut. To this purpose, the protective cover of the self-adhesive layer must be lifted across the entire surface and carefully reapplied. This measure prevents the shrinkage of cutto-size pieces before installation.*
Validity of fire performance tests for self-adhesive products	*For self-adhesive materials, it is necessary to remove the film or paper liner for installation and to make sure that the entire rear face of the product adheres to the substrate. If this is not the case, the fire performance rating given on the data sheet will not apply.*

Tüm bilgiler ortalama olup bilgimiz dahilinde en iyi şekilde sunulmaktadır. Ancak bunlar bağlayıcı olmayıp, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere her türlü zarar ve dezavantajdan doğan sorumluluğu hiçbir şekilde ortadan kaldırır. Alıcının kendi test ve muayenelerini yapması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.